



RECUBRIMIENTO ESPECIAL



RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS

DESCRIPCION

RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS, es una pintura formulada con resinas, pigmentos de color y pigmentos extendedores adecuados para proveer una terminación decorativa en pisos de **uso doméstico**.

USOS

- En interior y exterior, sobre superficies de madera, cemento y metal (pisos, escaleras, etc.).
- No apto para tránsito vehicular.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Blanco, Gris, Verde, Roble y Rojo.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo si fuera necesario con 10% de aguarrás mineral. A soplete, diluyendo con un máximo de 25% de un buen solvente industrial. En el caso de superficies nuevas de cemento y hormigón, la primera mano deberá aplicarse diluyendo 2 partes de **RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS** con 1 parte de aguarrás mineral para obtener un mayor grado de penetración. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según la superficie.
- **Secado:** 4 a 6 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 24 horas.
Esperar de 5 a 6 días luego del pintado para habilitar el uso.
- **Acabado:** Semi brillante.
- **Presentación:** 1 y 4 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

- **Atención:** Si bien la preparación de superficie es importante en todos los trabajos de pintura, en el caso de pisos, es fundamental ya que las superficies están sometidas a una condición de fricción muy rigurosa y **el éxito del esquema depende totalmente de la calidad de la preparación del sustrato.**
- **Superficies Nuevas**
 - **Madera:** Lijar, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Fondo Blanco Sintético**.
 - **Carpeta de cemento:** Las carpetas recientemente construidas tienen un alto grado de alcalinidad, por lo tanto se debe dejar transcurrir seis meses o realizar el Tratamiento Acido, que se aplica tanto en superficies nuevas como en superficies muy lisas. **Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.**

- **Tratamiento Acido:** Está destinado a proveer mayor anclaje y adherencia a la pintura como así también a neutralizar las superficies nuevas que van a ser pintadas. Limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente para eliminar restos de grasitud, suciedad, etc. Enjuagar con abundante agua.

Esta operación es muy importante para que el sustrato se encuentre apto para realizar el tratamiento ácido. Aplicar entonces, ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar durante 10 minutos. Si el grado de burbujeo fuese muy intenso, aplicar 2 veces ácido en el mismo sitio con un intervalo de 30 segundos y luego dejarlo actuar 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos enjuagar con abundante agua y finalmente, dejar secar un mínimo de 48 horas. Una vez realizado el tratamiento, es indispensable verificar que la superficie se encuentre libre de alcalinidad. Para ello se debe utilizar un indicador o papel pH. Si el mismo indica un valor superior a 7-8, se deberá repetir el tratamiento ácido tantas veces como sea necesario hasta alcanzar ese valor. Si el mismo fuera menor a 7-8, se deberá enjuagar a fondo la superficie con abundante cantidad de agua. Dejar secar. En superficies muy lisas realizar tratamiento ácido.

- **IMPORTANTE: El nivel óptimo de adherencia se logrará cuando la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120.**
- **La primera mano** deberá aplicarse diluyendo 2 partes de **RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS** con 1 parte de aguarrás mineral para obtener un mayor grado de penetración.
Las manos siguientes se deberán aplicar sin diluir o con una dilución del 10% de aguarrás mineral.

- **Metal:** Desengrasar la superficie y de existir óxido eliminarlo por completo. Aplicar **PROBASE Antióxido** o **PROBASE Convertidor de Oxido**, según se requiera. Dejar secar y lijar suavemente.

En todos los casos, terminar el trabajo con RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS.

- **Superficies Previamente Pintadas**
 - Las superficies con pintura firmemente adherida deben ser lijadas hasta eliminar cualquier vestigio de brillo existente. Luego limpiar a fondo con agua y detergente y enjuagar. Dejar secar.
 - Las superficies con películas ampolladas, descascaradas o desgastadas, deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Eliminar el polvillo. Tratar dichas zonas como si fueran superficies nuevas.
 - Si las superficies presentan películas totalmente deterioradas, se deben eliminar totalmente con removedor siguiendo las indicaciones del fabricante. Tratar la superficie de acuerdo con los métodos descriptos anteriormente para superficies nuevas.



www.PreguntaleaSherwin.com



RECUBRIMIENTO ESPECIAL



RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS

- **En todos los casos terminar el trabajo con RECUBRIMIENTO ESPECIAL ESMALTE PARA PISOS.**

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Lavar las superficies pintadas con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



www.PreguntaleaSherwin.com