



PROBASE



PROBASE ANTIOXIDO

DESCRIPCION

PROBASE ANTIOXIDO es un fondo antióxido especialmente formulado con resinas alquídicas, óxido de hierro y otros pigmentos anticorrosivos libres de cromo y plomo, para lograr un fondo de alta resistencia a la corrosión.

USOS

En interiores y exteriores: sobre metales ferrosos, previa eliminación del óxido.

Es necesario aplicar luego, una pintura de terminación.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Rojo óxido.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo (preferentemente a pincel). Si fuera necesario, diluir con un máximo de 10% de aguarrás mineral de buena calidad. A soplete, diluir con un máximo de 25% de solvente industrial. Habitualmente se aplica una sola mano, pero en ambientes agresivos es conveniente aplicar una segunda mano. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.
- **Rendimiento:** De 12 a 15 m² por litro y por mano según la superficie.
- **Secado:** 2 a 4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 8 horas. No deben transcurrir más de 5 días luego de aplicado el producto, sin dar la pintura de terminación. En caso de haber transcurrido más tiempo, lijar suavemente la película con el fin de obtener la porosidad necesaria para la adecuada adherencia del producto a aplicar posteriormente.
- **Acabado:** Mate.
- **Presentación:** 0.250, 0.500, 1, 4 y 20 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc.

- **Superficies Nuevas**
Metales ferrosos: desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral. Eliminar todo vestigio de óxido lijando cuidadosamente y retirando las partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. Luego aplicar una o dos manos de **PROBASE ANTIOXIDO** asegurando dejar una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e intersticios.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

● Superficies Previamente Pintadas

- La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar al metal. Eliminar el polvillo y aplicar una o dos manos de **PROBASE ANTIOXIDO**.

- En caso de ser necesario emparejar la superficie, aplicar **PROBASE Masilla al Aguarrás** en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo. Es siempre conveniente aplicar antes y después de realizar las reparaciones, **PROBASE ANTIOXIDO** para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia de la masilla y del producto de terminación.

- Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con removedor. Luego, se debe limpiar muy bien la superficie utilizando aguarrás mineral, asegurándose de eliminar todo vestigio del mismo. Continuar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



www.PreguntaleaSherwin.com