



Rev: 0721

## PROTECTOR SATINADO PARA DECKS DE RÁPIDO SECADO

### DESCRIPCIÓN

**MINWAX QUICK DRYING DECKSTAIN SATIN** es un recubrimiento base agua de rápido secado resistente al tránsito que protege los pisos exteriores de madera del sol y del agua. Producto hidrorrepelente que seca en sólo 60 minutos. No ampolla, no se agrieta ni descascara. Protege las maderas de la humedad, de la formación de hongos y los rayos UV.

• Triple protección UV • Rápido secado y sin olor • Fácil de Repintar y Mantener

### USOS

Para pisos exteriores de madera: Decks, sendas, escaleras exteriores, etc. No apto para inmersión en agua.

### CARACTERÍSTICAS

• **Colores:** Pátina Blanca, natural, caoba, roble oscuro y teca. Puede tonalizarse con el agregado de **Rexpar Tinte para Maderas Universal**, según sus instrucciones de uso.

• (\*) **Aplicación:** A pincel o pad plano. Mezclar bien antes de usar. Aplicar en el sentido de las vetas de la madera en manos delgadas. Siempre es conveniente cubrir los seis lados de la madera. Aplicar tres manos de **MINWAX QUICK DRYING DECKSTAIN SATIN** lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos. Para la primera mano se debe diluir el producto -en todos los casos- con un 50% de agua. La segunda y la tercera; con un 10% (puede variar en función de la aplicabilidad, la absorción de la madera, etc).

• **Secado:** 1 hora al tacto; en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 3 horas entre mano y mano de aplicación. 72 horas son suficientes para el tránsito.

• **Rendimiento:** De 8 a 12m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del tipo, naturaleza y absorción de la madera.

• **Acabado:** Satinado.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, óxido, salitre, etc.

#### Maderas Nuevas:

Lijar con lija N° 150-180 en el sentido de las vetas. Eliminar el polvillo con un trapo húmedo y dejar secar. No utilizar viruta de metal. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos, se recomienda la aplicación previa de un preservador para madera, de acuerdo a sus instrucciones de uso. Terminar el trabajo con **MINWAX QUICK DRYING DECKSTAIN SATIN** según se indica en el párrafo de Aplicación (\*).

NOTA 1: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con thinner. En caso de maderas duras tales como lapacho, anchino, etc, se recomienda abrir los poros con lija Nro. 80-120 y respetar la máxima dilución indicada.

#### Maderas a Repintar:

Si la madera a proteger tuviese aplicado previamente algún producto formador de película (barniz, laca, esmalte, etc), eliminar por completo con lija, espátula y/o removedor. Enjuagar, dejar secar y proceder como en el caso de maderas nuevas. De tener aplicado un protector, lasur o stain; lijarse

con lija N°120 y eliminar el polvillo con un trapo húmedo. En ambos casos terminar el trabajo con 3 manos de **MINWAX QUICK DRYING DECKSTAIN SATIN**. En ningún caso es aconsejable aplicar manos adicionales.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar
  - Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
  - En caso de usar más de un envase, mezclar sus contenidos para asegurar un color uniforme
  - Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
  - No aplicar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
  - Para limpiar las superficies protegidas con protector para madera, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo agua y un paño suave
  - Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente mientras el producto esté húmedo
  - Una vez seco, utilizar thinner
  - Mantener fuera del alcance de los niños
  - No ingerir.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 0-800-333-0160 / (0054) 011 4654-6648. Emergencias con Materiales Peligrosos: 0-800-222-2933 / (0054) 011 4613 1100 / Uruguay: Centro de Información y asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

### MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil de su Deck, evitar lijados completos e incluso el deterioro irreversible de la madera. Aconsejamos realizar un mantenimiento periódico a partir de los 6 meses de aplicado el producto. Es muy sencillo; cada dos meses limpie con agua y detergente, enjuague y aplique una mano de Rexpar Deck diluido con un 50% de agua con pad plano o pasa cera.

### INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

% de Sólidos en peso: 32 - 37 %

Peso Específico: 1,00-1,10 g/cm<sup>3</sup>

Envejecimiento acelerado: Mínimo 2000 HS QUV-A

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011