

LOXON LD PRO FRENTES ELÁSTICO

Rev: 0826

DESCRIPCIÓN

LOXON LD PRO FRENTES ELÁSTICO es un revestimiento impermeabilizante de alta performance para la protección de frentes. Su fórmula con tecnología elastomérica forma una película flexible que acompaña los movimientos naturales de la superficie, permite sellar microfisuras y evitar el ingreso de agua, brindando una protección duradera frente a las inclemencias climáticas. Su acabado mantiene el blanco y los colores por más tiempo y sus aditivos antihongo y antialga ayudan a conservar la estética y limpieza de la superficie por más tiempo. Ideal para impermeabilizar y renovar fachadas exteriores.

• **Impermeabilización duradera** • **Blanco por más tiempo** • **Sella microfisuras**

USOS

En exteriores, para medianeras, frentes y contrafrentes de hormigón, ladrillos, paneles preconstruidos, etc., utilizando el fondo correspondiente en cada caso.

CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco y Base para colores en el **sistema de color de Sherwin-Williams®**. Además se logran colores con **Sherwin-Williams® Entonador Universal** con un máximo de 30 cm3 por litro de pintura, o colorante liquido **Color-Tone** hasta un máximo de 7 tapitas cada 3,6 litros.
• **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete tipo aireless.
• **Rendimiento:** El trabajo terminado debe consumir 1 litro de impermeabilizante por cada 3 m^2 para asegurar el espesor de película que garantice las propiedades de impermeabilidad y elasticidad.
• **Secado:** 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.
• **Acabado:** Semi-mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• **SUPERFICIES NUEVAS**

Mampostería, hormigón, revoque:

En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

En todos los casos, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **Sherwin-Williams® Acondicionador Acrílico**, diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar y **aplicar una mano de LOXON LD PRO FRENTES ELÁSTICO diluyendo 4 partes del mismo con 1 parte de agua, para mejorar la adherencia del producto. Luego, aplicar 2 manos más del mismo material sin diluir. Verificar de cumplir con la recomendación de Rendimiento.**

•**SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS**

En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar luego con una solución de agua y lavandina (1 parte de lavandina con 1 de agua). Enjuagar bien. Embeber la superficie con una solución de 120 cm^3 de **Sherwin-Williams® Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula, aplicar **Sherwin-Williams® Acondicionador Acrílico** diluido y emparejar las imperfecciones con **Sherwin-Williams® Enduido Plástico Exterior** siguiendo las instrucciones de este producto. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar **Sherwin-Williams® Acondicionador Acrílico** diluido sobre las zonas reparadas para igualar diferencias de absorción.

En caso de superficies pulverulentas o entizadas o poco cohesionadas, aplicar una mano de **Sherwin-Williams® Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones, previa limpieza de la superficie. Dejar secar.

Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

En todos los casos de repintado, aplicar una primera mano de LOXON LD PRO FRENTES ELÁSTICO diluyendo 4 partes del mismo con 1 parte de agua. Luego, terminar el trabajo con 2 manos de producto, sin diluir.

NOTA: Tanto en superficies nuevas como en superficies previamente pintadas y de existir fisuras y/o grietas consultar con el Departamento Técnico.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD PRO FRENTES ELÁSTICO.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Revolver muy bien la pintura antes de usar • Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • Cuando se deban lavar las superficies pintadas hacerlo solo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave; luego de 7 días de aplicado el producto • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir.

PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • En caso de ingestión efectuar consulta médica.

• Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto- están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011